

# Agore' floor P 50

Impregnante protettivo, consolidante, antipolvere per l'indurimento chimico del cemento, tufo e muratura



- ALTA IMPREGNAZIONE
- FACILE APPLICAZIONE
- ESENTE DA SOLVENTI



## DESCRIZIONE

**AGORE' floor P 50** è un prodotto liquido, a bassa viscosità, che penetra profondamente per assorbimento capillare nei materiali.

## CARATTERISTICHE GENERALI

**AGORE' floor P 50** contiene silicati di potassio e litio e speciali polimeri termoplastici che conferiscono azione consolidante, indurente, antipolvere, antiabrasivo, anticorrosivo, idrofobizzante nei manufatti in cemento, tufo e muratura.

Le superfici trattate con **AGORE' floor P 50** non mostrano alcuna tendenza all'ingiallimento, resistono ai lavaggi con acqua e detersivi, non risultano appiccicose quindi non hanno ritenzione di sporco e si presentano con leggero effetto bagnato.

## CAMPI D'IMPIEGO

**AGORE' floor P 50** è un prodotto specifico per rendere compatta e antipolvere la superficie di varie tipologie di murature, del tipo, tufo, pietre, mattoni e cemento che rimangono a vista

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Stato fisico	Liquido
Colori	Bianco lattiginoso
Densità a T=20 °C	1.12+0.01 kg/lt
Infiammabilità	Non infiammabile
Solventi	Esente da solvente
Viscosità Brookfield a T = 25 °C	100 cps
Tempo di essiccazione a T = 20 °C	40 min
PH	7,5 - 8
Conservazione	Teme il gelo, Conservare da + 5 a +35 °C
Resistenza alla temperatura	Max 90°
Temperatura di esercizio	Da -25° a + 80°



## APPLICAZIONE

AGORE' floor P 50 può essere applicato a pennello, a rullo o a spruzzo.

Durante l'applicazione si deve far assorbire bene il prodotto al supporto, cercando di riempire tutte le cavillature.

Le superficie da trattare devono essere pulite, esenti da polvere, da grassi, da umidità e da altri agenti inquinanti.

Si consiglia di applicare il prodotto in due mani opportunamente diluite:

1° mano il prodotto va diluito con il 10% di acqua

2° mano il prodotto va diluito con il 5% circa di acqua

## DILUIZIONE

Il prodotto va diluito con acqua potabile.

## RESA TEORICA

E' subordinata alla porosità del supporto da trattare. Mediamente con 1 litro di AGORE' floor P 50 diluito come consigliato si trattano circa 5 mq di superficie.

## CONSERVAZIONE

In recipienti originali ed integri, conservati in luoghi asciutti, riparati dal gelo e dal caldo eccessivo, il prodotto è stabile per almeno 18 mesi.

## AVVERTENZE

Nelle normali condizioni d'uso il prodotto non è dannoso per gli addetti alla sua manipolazione. Durante l'applicazione non mangiare, non bere e non fumare, usare indumenti protettivi quali guanti, occhiali e mascherina.

