

LACK WRITE

Smalto acrilico monocomponente all'acqua ad effetto lavagna.



- ECOLOGICA
- FACILE APPLICAZIONE
- ESENTE DA SOLVENTI



DESCRIZIONE

LACK WRITE è un prodotto ecologico, inodore, formulato con grafite selezionata e speciali resine acriliche che gli conferiscono elevate doti di qualità e durata.

Ha elevata aderenza su diversi tipi di supporto, quali plastica, lamiera zincate, PVC, legno, ferro, cemento. E' ecologico perché non contiene cromo, piombo e solventi organici.

SUPPORTI

Il supporto da trattare deve essere asciutto, ben pulito ed esente da olii, grassi, residui di pitture ed altri parti asportabili, eventuali parti friabili o non aderenti devono essere rimosse con spazzolatura e carteggiatura. Se necessario provvedere a eliminare ogni traccia di qualsiasi agente inquinante; una cattiva preparazione compromette l'adesione del prodotto e la resa della lavorazione.

APPLICAZIONE

L'applicazione può essere fatta a pennello o a rullo a seconda delle specifiche necessità dell'utilizzatore.

Per applicazioni su supporti ferrosi si consiglia una mano di fondo di antiruggine.

Applicare il prodotto in condizioni ambientali con temperatura tra +7 °C e +35 °C ed umidità relativa tra 35% e 75%. Al momento di apertura della confezione, mescolare accuratamente il prodotto per eliminare eventuali sedimentazioni.

Il prodotto è pronto all'uso. Se necessario, per la prima mano si può diluire con il 5% max di acqua potabile.

Per le applicazioni a spruzzo occorre diluire il prodotto con il 15 % di acqua potabile.

Per la pulizia degli attrezzi utilizzare acqua.

L'essiccazione raggiunge livelli di "fuori polvere" a 20 °C in 2 ore; sopravverniciabilità a 20 °C in 5 ore; tempo di indurimento completo a 60 °C in 12 ore.

La resa è subordinata al tipo di supporto da trattare e di applicazione.

Mediamente con 1 LT di prodotto si trattano circa 6 m² di superficie in due mani

Colori disponibili	Cartella colori RAL
Densità a 20 °C	1.2 kg/lit ± 0.05
Viscosità a 25 °C	3500 - 5500 cps
Tempo di fuoripolvere a 20 °C	2 ore
Tempo di sopravverniciabilità a 20 °C	5 ore
Tempo di essiccazione a 60 °C	12 ore

AGORE RESINE by LEVEL SRL SHOWROOM E UFFICI Via Le prata, 10
GIULIANO DI ROMA (FR) ITALIA 03020 tel. +39 0775 699842
fax +39 0775 698014 WWW.AGORERESINE.IT - WWW.LEVELSRL.COM

